

# EPS Cement/Betong

EPS Cement/Betong används vid uppfyllnad och isolering. Kan användas både inne och utomhus. Produkten är pumpbar, dammreducerad och går bra att använda under golvvärme.

## Arbetsbeskrivning

EPS Cement/Betong blandas med ca 5-6 liter vatten. Betongunderlag och liknande primas först. På träbjälklag kan en plastfolie läggas innan gjutningen. Är underlaget av makadam kan man lägga produkten direkt på. Blandas i balja med maskinvisp eller med planblandare. I villor och liknande beläggs ytan med golvnät och minst 20 mm golvspackel alternativt 30 mm golvbruk. Golvspackel och golvbruk kan läggas ca 12 timmar efter gjutning. Inom 3 dygn måste golvspackel, golvbruk eller en plastfolie vara på plats för att förhindra för snabb uttorkning. Om golvvärme skall installeras så läggs den i golvspacklet.

## Teknisk data

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| En 17 kg säck ger       | ca 42 liter färdig EPS Cement/Betong |
| Hållfasthet             | > 3 MPa                              |
| Användningstid vid 20°C | ca 1 timme                           |
| Tjocklek                | 30-500 mm                            |
| Densitet                | ca 480 kg/m <sup>3</sup>             |

## Förpackning

Levereras i papperssäck om 17 kg.

## Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom två år efter tillverkningsdatum.